



ST 125

Siatka do zbrojenia tynków maszynowych

Opakowanie

Jednostkowe: **rolka 50 m²**

rolka 12,5 m²

Zbiorcze: **karton 24 rolki**

karton 96 rolek

Zastosowanie

Siatka tynkarska z włókna szklanego do zbrojenia tynków maszynowych. Odporna na działania alkaliów. Może być stosowana do zbrojenia tynków cementowych, wapiennych, cementowo-wapiennych i gipsowych. Zapobiega lub ogranicza powstanie rys i pęknięć tynku w miejscach narażonych na zwiększone naprężenia, takich jak narożniki otworów okiennych i drzwiowych lub w miejscach łączenia niejednorodnych materiałów podłoża. Może być stosowana na zewnątrz i wewnątrz budynków. Duże oczka 10x10 mm ułatwiają zatapiać tynków o grubszym uziarnieniu.

Rodzaj podłoża

Różnego rodzaju podłoża budowlane o charakterze mineralnym. Ściany, stropy i słupy z betonu, cegły oraz innych elementów murarskich.

Przygotowanie podłoża

Podłoże musi być suche, czyste i nośne oraz wolne od zanieczyszczeń pylistych i tłustych plam. Przygotować tynkowaną powierzchnię zgodnie z instrukcją i kartą techniczną wykonywanego tynku.

Sposób użycia

Po wykonaniu wstępnego narzutu tynku, miejsca narażone na powstawanie rys, np. sąsiadujące ze sobą różne materiały konstrukcyjne, naroża otworów itp., wzmocnić siatką zbrojącą zatapiając ją w tynku.

Narzędzia

Paca zębata, paca gładka, kielnia, agregat tynkarski

Warunki wykonania

Prace wykonywać przy temperaturze otoczenia od +5°C do +25°C. Świeży tynk chronić przed nadmiernym przesuszeniem i zawilgoceniem.

Przechowywanie

W oryginalnych, nieuszkodzonych opakowaniach i suchych pomieszczeniach – 24 miesiące od daty produkcji. Chronić przed bezpośrednim nasłonecznieniem i opadami deszczu w czasie transportu i składowania.

Uwagi

Producent nie odpowiada za szkody wynikłe z nieumiejętnego lub niezgodnego z przeznaczeniem użycia wyrobu.

Zalecenia ogólne

Prace prowadzić zgodnie z zasadami sztuki budowlanej, normami i przepisami BHP. Szczegóły dotyczące wykonywania tynków zawarte są w kartach technicznych odpowiednich wyrobów.

Dane techniczne

Skład: włókno szklane odporne na działanie alkaliów	
Nazwa handlowa	ST 125
Gramatura	ok. 114 g/m ²
Kolor	niebieski
Szerokość	25 cm lub 100 cm
Długość	50 m.b.
Zużycie*	ok. 1,1 m ² na 1 m ² tynkowanej powierzchni

* Dla 1m² wyciętego z większej powierzchni (nie uwzględnia zwiększonego zużycia wynikającego z obróbki elementów architektonicznych).

Fidor, 13.07.2026 r. Niniejsza karta techniczna produktu jest obowiązująca i zastępuje wszystkie poprzednie.